



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### IMPERMEABILIZANTE PEDRAS (ALTO BRILHO)

Tipo 4.8.3 - Conforme NBR 11702 - ABNT



#### ❖ DESCRIÇÃO

O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® é um produto ecológico, incolor e de alta resistência. Seu filme forma uma película brilhante e lisa, evitando a formação de limo, a penetração de umidade e acúmulo de sujeira. Protege contra os desgastes físicos, proporcionando um acabamento nobre com grande durabilidade. O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® é um produto que vem pronto para o uso e de fácil aplicação. Mais informações através do site: [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)

#### ❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:



O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® é indicado para impermeabilização de pedras de alta porosidade, telhas em geral, tijolos, fachadas, revestimentos cerâmicos, superfícies de concreto ou cimentados.

#### ❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:



- Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

- 1) Mofo e limo:** A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.
- 2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 03 etapas**
  - 1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar.
  - 2) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar.
  - 3) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância. Obs. espere secar por 03 dias.
- 3) Superfícies recém pintadas:** Aguardar 15 dias para a completa secagem antes de aplicar o IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR®

#### ❖ DILUIÇÃO:



Produto pronto para utilização. Utilize sem diluição.

#### ❖ MATERIAL:



Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel e/ou Pistola

#### ❖ APLICAÇÃO:



2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos.

#### ❖ COMPOSIÇÃO:



Copolímero acrílico modificado, aditivos, microbicidas não metálicos e água.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

#### ❖ DICAS IMPORTANTES:



- não aplicar em dias muito úmidos ou abaixo de 14°C.
- não aplicar em superfícies muito quentes.
- em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- havendo formação de bolhas na aplicação, verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície a ser aplicada para não ocorrer o descascamento.
- não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições.
- não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado.
- em pedras pré-assentadas ou cimentados, aguardar 60 dias para realizar a aplicação
- para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- em telhas brancas, cimentadas e fibro cimento aplique 3 demãos, devido a alta porosidade da superfície.
- decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação.

#### ❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### INCOLOR



Densidade.....	1,010 +/- 0.005 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)
Viscosidade.....	10" +/- 2" Cf4 (25 °C)
N.V. Massa.....	26,0 +/- 0,5 % (2h à 105 °C)
Rendimento teórico .....	de 6,6 a 10m <sup>2</sup> /l por demão
Manuseio.....	4 horas mínimo
Intervalo entre demãos.....	4 horas mínimo
Secagem toque.....	4 horas mínimo
Secagem total .....	48 horas.

#### ❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:



**Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.** Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. **Em caso de intoxicação acidental:** • **Na pele:** Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente. • **Nos olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. • **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. • **Ingestão:** Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo • **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **0800 400 8002** ou pelo site [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)

#### ❖ GARANTIA:



Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referentes aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**