



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
Ibiporã - PR CEP: 86200-000

Fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10



# FICHA TÉCNICA

Revisão: janeiro 2021

## ACRÍLICO OURO SEMI-BRILHO - PREMIUM

<b>Descrição:</b>	Oferece grande poder de cobertura, rendimento, durabilidade e fino acabamento semi brilho. De fácil aplicação e excepcional aderência à superfície, com mínimo de respingo e fácil limpeza.	
<b>Indicação:</b>	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.	
<b>Cores:</b>	Produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores.	
<b>Referência Normativa:</b>	Classificado conforme NBR 11702:2019 Tipo 4.5.10 - Semi Brilho Premium Desempenho conforme NBR 15079	

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

<b>Reboco Novo:</b>	Lixar e escovar a superfície derrubando a areia solta do reboco. Aguardar no mínimo 30 dias de cura e então aplicar o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR® sobre o reboco, tomando cuidado para não vitrificar. Se desejar acabamento liso, aplicar duas demãos de MASSA CORRIDA TELHACOR®, lixar e remover todo o pó e então aplicar novamente outra camada de FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.
<b>Demais superfícies:</b>	Em superfícies com manchas de gordura, graxa, partes mofadas, reboco fraco ou pequenas superfícies soltas, deve-se remover o máximo possível dos resíduos finos com espátulas ou escovas. Lavar com detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem total. Aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.
<b>Repinturas:</b>	Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho. O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar 4 horas para secagem ao toque e 72 horas para completa secagem

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

<b>Composição:</b>	Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.
<b>Toxicidade:</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.uirapurutelhacor.com.br">www.uirapurutelhacor.com.br</a>
<b>Embalagem:</b>	3,6 L e 18 L
<b>Prazo validade:</b>	Embalagem fechada - 24 meses

### INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem / Rendimento (m <sup>2</sup> / acabado)	Ambiente	Nº de demão / Secagem	Ferramentas
Água potável	Fosco	galão 3,6 L : de 18 a 28m <sup>2</sup> balde 18 L : de 90 até 140 m <sup>2</sup>	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos	Rolo / Pincel
1ª demão: diluir em 20%					
demais demãos: diluir em 10%					

#### Observações

**Rendimento:** O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método, técnica e condições de aplicação.

**Diluição:** Antes de iniciar a pintura, mexa o produto como auxílio de um objeto que simula uma régua para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

### DICAS IMPORTANTE

- Não aplicar em dia chuvosos e com umidade relativa acima de 90%
- Antes da pintura aplicar o SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR®.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não aplicar em superfícies muito quentes ou muito frias.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- Recomenda-se o uso de um fundo fosco na mesma cor.

### GARANTIA

O desempenho depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Recomenda-se seguir as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientação Técnica. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos entre em contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002

### PRECAUÇÕES

**Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.** Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. **Em caso de intoxicação acidental: Na pele:** Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente. **Nos olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. **Ingestão:** Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **0800 400 8002** ou pelo site [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)