



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ESMALTE METÁLICO EXTERIOR & INTERIOR

Tipo 4.2.1.1 - Conforme NBR 11702- ABNT



❖ DESCRIÇÃO

O ESMALTE METÁLICO TELHACOR® é um produto nobre, possui grande durabilidade, além de efeito brilhante e metálico. Forma uma película resistente, protegendo contra intempéries, formação de limo, penetração de umidade e aderência de sujeira. É produzido em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores **TELHACOR®** com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O ESMALTE METÁLICO TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies (externas ou internas) de metais ferrosos, galvanizado (com aplicação prévia do fundo galvanizado).

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Ferrugem, Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo. **Ferrugem:** aplicar conversor de ferrugem. **Superfícies com óleo, graxa ou gordura:** fazer a limpeza com detergente neutro, logo em seguida secar com pano seco e limpo. Caso necessário passar ainda um pano com aguarrás mineral sobre a superfície. **Partes soltas:** raspar, lixar e remover o pó. **Superfícies com brilho ou resquícios de outra aplicação:** lixar até fosquear por completo e remover o pó com auxílio de um pano. **Chapas galvanizadas:** obrigatoriamente fazer uso de fundo galvanizado. **Superfícies com mofo ou limo:** a limpeza deverá ser feita com água sanitária. **O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-se aguardar de 6 horas para secagem ao toque e 36 horas para completa secagem.**

❖ DILUIÇÃO:

Diluir em até 10% de thinner ou aguarrás.

❖ MATERIAL:

Utilize preferencialmente com Pistola Convencional. Em alguns casos, use o rolo de lã (epóxi). Só use o pincel quando não for acessível através da pistola ou rolo de lã. **Não use pincel para fazer retoques, pois a pigmentação metálica provocará diferença de tonalidade.**

❖ APLICAÇÃO:

de 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 horas entre demãos.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
- Não aplicar o ESMALTE METÁLICO TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.
- É necessário que a temperatura atmosférica esteja acima de 10 °C e abaixo de 40 °C.





UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ FATORES QUE PODEM OCASIONAR DIFERENÇA DE TONALIDADES:

- Porcentual de diluição diferente
- Regulagem da pistola com pressão diferente
- Quantidade de produto, camadas excessivas ou muito finas
- Comparação de métodos de aplicação: pistola, rolo ou pincel
- OBS: ANTES DE APLICAR, AGITE BEM O PRODUTO ATÉ SUA COMPLETA HOMOGENEIZAÇÃO

❖ COMPOSIÇÃO:

Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, isento de chumbo, aditivos e solventes à base de hidrocarbonetos.

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : resina alquídica.

Rendimento teórico galão 3,6 L : de 32 a 46 m²/demão.

Rendimento teórico galão 0,9 L : de 9 a 13 m²/demão.

Intervalo entre demãos: : mínimo 12 horas.

Secagem toque: : mínimo 6 horas.

Secagem total: : 36 horas.

*Rendimento depende da espessura, diluição, absorção da superfície, assim como as técnicas de aplicação e tonalidade escolhida.

❖ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:

ATENÇÃO: Produto composto por líquidos e vapores inflamáveis.

Pode provocar irritação e/ou reações alérgicas na pele. Suspeita-se

que prejudique a fertilidade ou o feto. Suspeito de provocar câncer. Pode provocar sonolência ou vertigem.

Tóxico para os organismos aquáticos em efeitos prolongados. **PRECAUÇÃO:** Mantenha fora do alcance das crianças. Se for necessário, consulte um médico e tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto.

PREVENÇÃO: Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. Utilize apenas ferramentas antifascantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize apenas ao ar livre ou em ambientes bem ventilados. Evite inalar vapores. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite a liberação para o meio ambiente. Não perfure, não queime, não armazene alimentos e não reutilize esta embalagem para outros fins.

EMERGÊNCIA: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água e/ou tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou um auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo.

ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE: Transporte apenas na posição vertical. Evite situações de tombamento. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco e ventilado - longe de fontes de calor e umidade. **DISPOSIÇÃO:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **SAC - UIRAPURU TELHACOR® - 0800 400 8002** ou pelo site: **www.uirapurutelhacor.com.br**.



❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do ESMALTE METÁLICO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002**.