



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



### **MASSA P.V.A.**

**Tipo 4.7.2 - Conforme NBR 11702 - ABNT**

#### ❖ **DESCRIÇÃO**

A MASSA P.V.A. TELHACOR® é um produto desenvolvido para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas. Possui tonalidade branca e espalha-se com facilidade, além de possuir lixamento brando e secagem rápida. FÁCIL DE LIXAR.

Mais informações através do site: [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)

#### ❖ **SUPERFÍCIES INDICADAS:**

A MASSA P.V.A. TELHACOR® É indicada para nivelar e corrigir superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto aparente e paredes pintadas.

#### ❖ **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** - **Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT**

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura. Nas demais superfícies com mancha, gordura, graxa, partes mofadas, reboco fraco/ superfície caída, deve-se remover o máximo possível com espátulas ou escovas; lavar, enxaguar e aguardar secagem. Não deve haver qualquer tipo de umidade no substrato a ser aplicado o produto.

#### ❖ **DILUIÇÃO:**

Produto pronto para uso.

#### ❖ **MATERIAL/APLICAÇÃO:**

Aplicar com desempenadeira e espátula de aço no sentido horizontal e vertical.

#### ❖ **DICAS IMPORTANTES:**

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

#### ❖ **COMPOSIÇÃO:**

Produto a base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, conservantes e espessantes.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

#### ❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: ..... : emulsão acrílica

Rendimento teórico: ..... : de 1,2 a 1,5 Kg m<sup>2</sup>/ demão.

Rendimento prático: ..... : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demais lixamento: 2 a 4 horas.

Secagem toque: ..... : 1 a 2 horas.

Secagem total: ..... : 5 horas.

#### ❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

#### ❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da MASSA P.V.A. TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**