



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



### **IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR®**

**Tipo 4.5.8 - Conforme NBR 13245 – ABNT**

#### ❖ **DESCRIÇÃO**

O IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR® é um produto formulado à base de resina acrílica modificada, apresentando alto desempenho e conferindo boa resistência mecânica às intempéries. Quando curado, seu filme forma uma película elástica de alta resistência física aos raios ultravioleta e as variações térmicas, que acompanham o movimento de dilatação e de retração das superfícies submetidas às intempéries.

#### ❖ **SUPERFÍCIES INDICADAS:**

O IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR® é indicada para selar, impermeabilizar reboco, blocos e calhas de concreto, marquises, lajes, telhas de fibrocimentos, massas acrílica, telhas cerâmicas e blocos cerâmicos não vitrificados e zinco.

#### ❖ **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** - **Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT**

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa e isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

##### **1) Mofo e limo:**

A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.

##### **2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 04 etapas.**

- 1) lixar e remover o excesso dos resíduos antes da pintura.
- 2) lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar.
- 3) lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar.
- 4) lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância. Obs. espere secar por 03 dias.

##### **3) Superfícies soltas ou mal aderidas:**

Raspar e/ou escovar a superfície, eliminando as partes soltas.

##### **4) Repinturas:**

Lixar a superfície, sendo que os brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho.

#### ❖ **MATERIAL:**

Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo Pincel Pistola

#### ❖ **DILUIÇÃO / MATERIAL:**

DEMÃO	ROLO	PINCEL	PISTOLA
PRIMEIRA	10%	10%	20%
SEGUNDA	PURA	PURA	10%
TERCEIRA	PURA	PURA	5%



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

#### ❖ **APLICAÇÃO:**

2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos.

**Obs.:** Em lajes e marquises pode variar de 3 a 4 demãos.

**Obs1:** Em rodapés a impermeabilização deverá subir 20 cm do chão e deve ter encaixe para embutir o IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR®.

**Obs2:** Para assentamento de revestimentos sobre o IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR® em lajes e marquises usar argamassa piso sobre piso.

**Obs3:** Em piscinas de alvenarias, na segunda demão do IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR® aplicar a tela de poliéster no produto ainda úmido para obter um melhor resultado. Após aplicação da tela aplicar de 03 a 06 demãos, respeitando o intervalo entre demão. Depois de 72 horas usar o revestimento com a argamassa ACIII própria para aplicação.

#### ❖ **DICAS IMPORTANTES:**

- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não aplicar quando a temperatura estiver inferior a 10º ou acima de 40º.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija imediatamente o defeito para não ocorrer o descascamento. Verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície.
- Não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições.
- Não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado.
- Para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

#### ❖ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Base: .....Resina acrílica modificada

Rendimento teórico galão 3,6 kg .....21 m<sup>2</sup>/ demão.

Rendimento teórico balde 18 kg .....105 m<sup>2</sup>/ demão.

Rendimento prático: .....bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demãos: .....mínimo 04 horas.

Secagem total: ..... : 72 horas.

#### ❖ **PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:**

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
  - Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
  - Manter fora do alcance de crianças e animais.
  - Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
  - Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
  - Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
  - Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

❖ **GARANTIA:** 

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referentes aos termos de garantia entre em contato:

**SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**

